



# TUBI OLEODINAMICI SENZA SALDATURA TRAFILATI A FREDDO PER CIRCUITI OLEODINAMICI

ø esterno nominale (mm)	tolleranza annessa (mm)	spessore nominale (mm)	ø interno nominale (mm)	tolleranza annessa (mm)	sezione di flusso ~cm <sup>2</sup>	peso (kg/m)
4	±0,07	0,5	3	±0,15	0,071	0,043
4	5	1	2		0,031	0,074
5		0,75	3,5	±0,15	0,096	0,079
6	±0,07	1	4		0,13	0,123
6	5	1,5	3	±0,15	0,071	0,166
6		2	2		0,031	0,197
8	±0,07	1	6	±0,12	0,28	0,173
8	5	1,5	5		0,20	0,240
8		2	4	±0,15	0,13	0,296
10		1	8		0,50	0,222
10	±0,07	1,5	7	±0,15	0,38	0,314
10	5	2	6		0,28	0,395
10		2,5	5	±0,10	0,20	0,462
12		1	10		0,79	0,271
12	±0,07	1,5	9	±0,15	0,64	0,389
12	5	2	8		0,50	0,493
12		2,5	7	±0,15	0,38	0,586
12	±0,08	3	6		0,28	0,666
14		1	12	±0,07	1,13	0,321
14		1,5	11	5	0,95	0,462
14	±0,07	2	10	±0,12	0,79	0,592
14	5	3	8		0,50	0,814
15		1	13	±0,15	1,33	0,345
15	±0,08	1,5	12		1,13	0,499
15		2	11	±0,35	0,95	0,641
15		3	9		0,64	0,888
16		1,5	13	±0,07	1,33	0,536
16	±0,07	2	12	5	1,13	0,691
16	5	2,5	11	±0,10	0,95	0,832
16		3	10		0,79	0,962
18	±0,08	1,5	15	±0,12	1,77	0,610
18		2	14		1,54	0,789
18		2,5	13	±0,30	1,33	0,956
18	±0,07	3	12		1,13	1,11
20	5	1,5	17	±0,40	2,27	0,684
20		2	16		2,01	0,888
20	±0,08	2,5	15	0,07	1,77	1,08
20		3	14	5	1,54	1,26
20	±0,07	4	12	0,07	1,13	1,58
22	±0,07	1,5	19	±0,07	2,84	0,758
22	5	2	18		2,55	0,986
22		3	16	±0,07	2,01	1,41
25	±0,08	2	21	5	3,46	1,13
25		2,5	20	±0,15	3,14	1,39
25		3	19		2,84	1,63
25		4	17	±0,08	2,27	2,07
25	±0,08	5	15		1,77	2,47
28		1,5	25	±0,08	4,91	0,980
28		2	24		4,52	1,28
28		3	22	±0,15	3,80	1,85
28		4	20		3,14	2,37
28		5	18	±0,20	2,55	2,84
30	±0,08	2	26		5,31	1,38
30		2,5	25	±0,30	4,91	1,70
30		3	24		4,52	2
30		4	22	±0,08	3,80	2,57
30		5	20		3,14	3,08
30		6	18	±0,08	2,55	3,55
35	±0,08	2	31		7,55	1,63
35		3	29	±0,15	6,61	2,37
35		4	27		5,73	3,06
35		5	25	±0,15	4,91	3,70
35		6	23		4,16	4,29
38		2,5	33	±0,20	8,55	2,19
38		3	32		8,04	2,59
38	±0,15	4	30	±0,08	7,07	3,35
38		5	28		6,16	4,07
38		6	26	±0,08	5,31	4,74
38		8	22		3,80	5,92
42		2	38	±0,15	11,24	1,97
42		3	36		10,18	2,89
42	±0,15	4	34	±0,15	9,08	3,75
50		4	42		13,85	4,54
50		5	40	±0,15	12,57	5,55
50	±0,08	6	38		11,34	6,51
50		8	34	±0,30	9,08	8,29
50		10	30		7,07	9,87

Dal 1941



SOCIETÀ PER AZIONI